

EUROBATEX® OC

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: | Granulado de goma expandida aglomerada y compactada con resinas de poliuretano |
| GAMA PRODUCTO: | Planchas con espesores de 10 a 40 mm. Densidad disponibles: 160 kg/m ³ y 240 kg/m ³ (tolerancia -20 +120 kg/m ³). Otros espesores se pueden producir bajo pedido |
| APLICACIÓN: | Absorción acústica |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN: | Almacenar el material en lugar limpio y seco con temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C y una H.R. comprendida entre 50% y 70%. No exponer al calor o los rayos solares antes de la instalación. |

| CARACTERÍSTICAS | VALOR DE REFERENCIA | | TEST DE PRUEBA |
|--|--|--|----------------|
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DEL FLUIDO TRANSPORTADO | -45 °C +110 °C | | - |
| ABSORCIÓN ACÚSTICA (α) Esp. 25 mm, Δ 240 Kg/m ³ | 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 5000 Hz | 0,26 0,7 0,9 0,85 0,85 0,85 | UNI EN ISO 354 |
| CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO | Autoextinguible, no propaga la llama. | | |

Todas la normativas citadas en el presente documento están realizadas según la última versión publicada. Union Foam S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos antes mencionados sin previo aviso.